



roddek antyadhezyjny

VARIOL

Nr produktu: 1357

Przeznaczenie

VARIOL jest rodkiem antyadhezyjnym, który moe by stosowany do szalunków drewnianych, stalowych, jak równiez tworzyw sztucznych.

Charakterystyka ogólna

Forma	jednorodna ciecz nierozpuszczalna w wodzie
Barwa	ółtawa - ółtawobr zowa
Baza chemiczna	wysokorafinowany olej naftenowy z dodatkami
Gsto	0,89 ± 0,02 g/cm ³

VARIOL odpowiada wymaganiom higienicznym Państwowego Zakładu Higieny i nie wywołuje korozji. VARIOL należy chronić przed dostępem dzieci.

roddek nie jest preparatem niebezpiecznym w rozumieniu przepisów o substancjach i preparatach chemicznych. Podczas stosowania należy przestrzegać ogólne przepisy bezpiecze stwa i higieny pracy. Karta charakterystyki jest dost pna na danie.

Zuycie rodka: 10 - 40 g/m² w zalenoci od rodzaju szalunku.

Efekty oddzia ywania

VARIOL umo liwia łatwe rozformowanie wszystkich typów szalunków. Rozformowane powierzchnie betonu s gładkie, bez tustych plam i mog bez problemów stanowi podkad pod kolejne warstwy, jak na przykad tynk. Poprzez prawidłowe stosowanie VARIOL przyczepnooci powierzchni betonu zostaje tylko w niewielkim stopniu ograniczona.

VARIOL zawiera dodatki antykorozyjne, które zapobiegaj tworzeniu si rdzy na formach i szalunkach stalowych, przez co zostaje wydónona mo iwooci ich stosowania.

VARIOL zawiera równiez dodatki zapobiegajce nadmiernemu nasycaniu si powierzchni szalunków rodkiem antyadhezyjnym przy wielokrotnym uyciu, przez co uatwione jest czyszczenie szalunków.

Zasady stosowania

VARIOL jest dostarczany w formie gotowej do bezpośredniego użycia. VARIOL powinien być nakładany przy pomocy stosownych urządzeń natryskowych.

VARIOL należy nanosić na czyste i suche szalunki. Szczególną uwagę należy zwrócić na jego równomierne rozprowadzenie cienkich warstw, bez plam i rozlewisk ale również bez suchych miejsc.

Podczas pracy z VARIOL należy nosić odzież, rękawice i okulary ochronne.

Opakowanie

Łrodek VARIOL jest dostarczany w postaci płynnej w opakowaniach:

pojemnik	30 L
beczka	210 L
kontener	1.000 L

Na życzenie odbiorcy jest możliwe dostarczenie w innych opakowaniach.

Warunki transportu i składowania

Łrodek należy transportować krytymi środkami transportu chroniąc opakowania przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz zgodnie z prawem przewozowym.

Łrodek należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, chroniąc przed promieniowaniem słonecznym oraz przed mrozem.

W przypadku zamarznięcia łrodka należy go przed ponownym użyciem całkowicie rozmrozić i dokładnie wymieszać.

Okres przydatności do stosowania w nie otwieranych oryginalnych opakowaniach wynosi co najmniej 1 rok od daty produkcji.

Nadzór techniczny

Łrodek VARIOL jak również wszystkie surowce zastosowane do jego produkcji podlegają stałej kontroli jakości w ciągu całego procesu produkcji zgodnie z wymaganiami EN 934-2.

Uwagi i zastrzeżenia

Wszystkie dane dotyczące właściwości technicznych, zastosowania i dozowania zostały podane w oparciu o wieloletnie doświadczenie w produkcji i praktycznym zastosowaniu domieszek do betonów, zapraw budowlanych i środków pomocniczych.

Przed zastosowaniem łrodka niezbędne jest przeprowadzenie prób przemysłowych.